

Omschrijving: Transparante, zijdeglanzende anti-slip beits op basis van terpentijn / white spirit.

Toepassing: Ideaal voor het behandelen van (hard)houten geïmpregneerde vlonders, terrassen en buitentrappen. De beits dringt diep in het hout en laat een beschermende laag achter op het oppervlak.

Eigenschappen:

- Vocht- en weerbestendig
- UV-bestendig
- Goed reinigbaar
- Vochtregulerend
- Economisch in gebruik
- Zeer eenvoudig te verwerken
- Zijdeglanzend

Kleur: Teak.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. In 2 of 3 lagen aanbrengen in de nerfrichting. Voor maximale indringing de 1e laag op onbehandeld hout verdunnen met max. 3% terpentijn/white spirit, de 2e en 3e laag niet verdunnen. De uiteindelijke kleur is afhankelijk van het soort hout en het aantal geschilderde lagen. Om kleurverschillen te voorkomen schilder niet te grote oppervlakken ineens. Werk altijd 'nat in nat'. Tussen de lagen licht schuren in de nerfrichting en stofvrij maken. Op onbehandeld hout 3 lagen, bij onderhoud 2 lagen aanbrengen. Tussen de lagen licht schuren en ontstoffen. Doorgehard na ca. 14 dagen.

Verbruik: Ca. 14-16 m² /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 4 uur.

Overschilderbaar na ca. 18 uur.

SYSTEEM OPBOUW

Ondergrond: Moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Gaatjes of kieren dichten met een houtvulmiddel.

Onbehandeld hout: Ontvetten, licht schuren, de scherpe kanten afronden en openstaande houtverbindingen, kitvoegen e.d. herstellen met een daarvoor geschikt product. Na verharding, het geheel schuren en stofvrij maken. Vervolgens 3 gekleurde lagen aanbrengen.

Behandeld hout in slechte staat: Alle slecht hechtende delen volledig verwijderen met afbijtmiddel of door middel van afbranden of föhnen. Vervolgens behandelen als "onbehandeld hout".

Behandeld hout in goede staat: Ontvetten met een ontvettingsmiddel en laten drogen. Daarna licht schuren en vervolgens 1 of 2 gekleurde lagen aanbrengen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Glycerophthalaatharsen en gepolimeerde olie

Pigmenten: Gelamineerde vulstoffen en transparante ijzeroxide

Oplosmiddel: White spirit

Vaste bestanddelen: 33% in volume

S.G.: Ca. 1 g/ml

Viscositeit: ICI Rotothinner 3 Poise @ +20°C

Aanbevolen laagdikte: 30 Micron droog per laag

Glansgraad: Glanzend. 20-30% met glansmeter Gardner 60°

Tint: Teak

Verdunning: White spirit

Vlampunt: 39°C

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: White spirit of kwastenreiniger

Prestaties: Vochtregulerend. De houtnerf blijft zichtbaar.

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Bij voorkeur verwerken tussen +8°C en +30°C en niet in de felle zon of bij kans op regen. Na gebruik de verpakking goed sluiten, even omkeren om vervorming te voorkomen en rechtop wegzetten.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.