



Een superlichte, kant & klare renovatiepasta.

## Toepassing

- Voor het afwerken, herstellen en opvullen van gaten, barsten en naden in diverse ondergronden

## Eigenschappen

- Goed vullend
- Gemakkelijk te schuren
- Minimale krimp
- Gemakkelijk te verwerken
- Goed overschilderbaar
- Binnen en buiten toepasbaar. (Bij gebruik buiten minstens 2x overschilderen)

## Product

Lichtgewicht plamuur

*Kleuren:* Wit

*Verpakking:* 0.25, 1, 4, 10, 19 liter

*Dichtheid:* Ca. 423 gram/ltr

*Opslag:* Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd, 12 maanden in gesloten verpakking, tussen +5°C en +25°C

## Applicatie

Met RVS plamuurmes of spatel.

Diepe openingen vooraf met vulmiddel tot 20 à 30 mm van het oppervlak opvullen, met bijv. Aquaplast Express.

Lagen van 5 tot 30 mm geven het beste resultaat.

Product aanbrengen met een spatel, vast aandrukken en gladstrijken.

Gereedschap reinigen met water, onmiddellijk na gebruik.

## Temperatuur

Verwerking tussen 5°C-32°C.



## Droging (+20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Volgende laag:             | Na ca. 30 minuten                                                                     |
| Droog:                     | Na ca. 3 uur                                                                          |
| Schuurbaar (indien nodig): | Na ca. 2 uur                                                                          |
| Overschilderbaar:          | Na ca. 2 uur met watergedragen verven<br>Na ca. 24 uur met oplosmiddelhoudende verven |
| Volledige uitharding:      | Na ca. 7 dagen                                                                        |

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren.

## Ondergrond

Dient droog, schoon en stofvrij te zijn. Loszittende verfdelen verwijderen.

Op stoffige ondergronden (oude gipsplaten, beton enz.) is het aanbevolen een fixermiddel te gebruiken om de ondergrond te verharderen.

## Bijzondere aanwijzing

Bij een lichte indroging van het materiaal kan een druppeltje water worden toegevoegd.

Bij overschilderen met schimmelwerende verven kan scheurvorming optreden.

Bij afwerken met zijdeglanzende of glanzende muurverven kan door structuurverschil met de ondergrond optisch gemanipuleerd glansgraadverschil ontstaan.

Eventueel proefvlak plaatsen. Indien de ONETIME wordt overgeschilderd met een matte latex, dient u deze licht op te schuren, anders schijnt de plamuur er doorheen.

## Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

## Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl) is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 12-6-2019.