

Sigma Rapid Primer



Omschrijving	Snel drogende grondverf voor buiten op basis van gemodificeerde alkydhars.		
Gebruiksdoel	Het gronden en overgronden van geveltimmerwerk in situaties waar meerdere lagen op één dag aangebracht moeten worden. Vanwege de snelle overschilderbaarheid in het bijzonder geschikt voor het bijwerken van bestaande verflagen en het gronden van sponningen. Primer voor diverse kunststoffen. Ook toe te passen op bestaande, intacte en geschuurde verflagen.		
Voornaamste kenmerken	• Snel drogend. • Verwerkbaar van 0°C tot 25°C. • Vochtregulerend. • Goed te verwerken, door lange open tijd. • Goede kantendekking. • Uitstekende vloei. • Duurzaam elastisch en flexibel. • Snel overschilderbaar met verven op basis van alkydhars. • Goede hechting op hout en kunststof.		
Kleuren en glans	Wit en vrijwel alle kleuren. Mat.		
Verpakking	Blikken van 1 liter en 2,5 liter.		
Basisgegevens	Dichtheid	:	ca. 1,5 kg/dm ³ (wit)
	Percentage vaste stof	:	ca. 64,5 vol.%
	Aanbevolen droge laagdikte	:	40 µm (= ca. 60-65 µm nat) per laag
	Vlampunt	:	42°C
	Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50%		
	Stofdroog na	:	ca. 1 uur*
	Kleefvrij na	:	ca. 2 uur*
	Overschildertijd	:	minimaal 3 uur* en maximaal 24 uur
	Droogtijden bepaald bij 5°C en een R.V. van 90%		
	Stofdroog na	:	ca. 2 uur*
	Kleefvrij na	:	ca. 3 uur*
	Overschildertijd	:	minimaal 12 uur* en maximaal 24 uur
	* Droogtijden gelden voor wit en lichte kleuren. Bij donkere kleuren (afhankelijk van de kleur), hogere laagdikten en lagere temperaturen worden de droogtijden langer.		

Sigma Rapid Primer



Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.
Rendement	Theoretisch rendement Droge laagdikte 40 µm : 16 m²/liter Praktisch rendement Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode, ervaring en weersomstandigheden.
Verwerkings- condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 0°C en 25°C - Relatieve vochtigheid minimaal 40% en maximaal 90%. - Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt.
Systemen	Hout, industrieel behandeld met Sigmalith producten (KVT concept 1) • Reinigen en schuren. • Overgronden met Sigma Rapid Primer. • Aflakken met Sigma Rapid Gloss of Sigma Rapid Satin. Bestaande intacte verflagen (alkydhars) • Grondig reinigen en opruwen. • Overgronden met Sigma Rapid Primer. • Aflakken met Sigma Rapid Gloss of Sigma Rapid Satin. Kaal gemaakt hout • Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren. Daarna de betreffende delen impregneren met Sigmalife VS-X Satin. • Gronden met Sigma Rapid Primer. • Overgronden met Sigma Rapid Primer. • Aflakken met Sigma Rapid Gloss of Sigma Rapid Satin. Kunststof (zie noot) • Schoon en vetvrij maken. • Zorgvuldig opruwen met Scotch-Brite. • Gronden met Sigma Rapid Primer. • Aflakken met Sigma lakverf op basis van alkydhars, bijvoorbeeld Sigma Rapid Gloss of Sigma Rapid Satin. Noot: • Vanwege de grote verscheidenheid aan kunststoffen dient ter beoordeling van de hechting eerst een proefvlak opgezet te worden.

Sigma Rapid Primer



Instructies voor gebruik

Voor het gebruik de verf goed oproeren.

Kwast / verfrol

- Aanbevolen kwast : ProGold kwast 7000 Exclusive serie.
 Aanbevolen verfrol : ProGold Verfrol Vilt
 Verdunning : Geen, is gebruiksklaar.
 Bij lage temperaturen is het soms nodig te verdunnen met maximaal 2% Sigma verdunning 20-02 of ProGold verfverdunner aromaatvrij.

Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-05 of ProGold terpentine.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Rapid Primer.

Gebouwen Labels BREEAM

De labels BREEAM (HEA9) en LEED (IEQ4.2 – 2009) zijn voor dit product niet van toepassing. De criteria gelden namelijk alleen voor producten die binnen toegepast worden.

Product Sustainability Indicator

Indicator	Uitleg	Score 1 = slechtste 5 = beste
Milieu	Gebruik van grondstoffen en energie, impact op milieu en effect van afval (gemeten d.m.v. LCA)	4
Gezondheid	Impact op gezondheid van gebruikers en in de ruimte van toepassing	1
(Technische)Performance	levensduur, schrobvastheid, reinigbaarheid (afhankelijk van producttype)	3

Referenties

Documentatieblad**nummer**

- Toelichting op de kenmerkenbladen 1411
 Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk 1300
 Toelichting op Sustainability / Duurzaamheidsaspecten 1302

EMG

10100DN5227NL