

Omschrijving: Glanzende, goed afwasbare muurverf met een fonkelend metaliceffect, voor een schitterende afwerking van muren en plafonds. Voor binnen.

Toepassing: Ook uitstekend geschikt voor het schilderen van glasweefsel en sierpleister. Geschikte ondergronden zijn: cement- en pleisterwerk, beton, baksteen, gipsplaat, board, glasweefsel etc.

Eigenschappen:

- In 1 of 2 lagen dekkend, afh. van de ondergrond
- Ademend
- Schrobvast
- Glanzend
- Zeer decoratief
- Eenvoudig te verwerken

Kleur: Leverbaar in een aantal ready mix metallickleuren en in een aantal metallickleuren van het Finess kleurmengstelsel.

Verwerking: Goed roeren voor gebruik. In 1 of 2 lagen aanbrengen met een blokkwast, vachtroller of airless spuit. Niet verdunnen.

Verbruik: Volgens ISO-6504-3 en DIN EN 13300 ca. 9. m² /liter per laag, afhankelijk van de ondergrond. Dekking bij rendement: klasse 1.

Droogtijd bij 23°C en rel. vochtigheid 65%:

Stofdroog na ca. 2 uur.

Overschilderbaar na ca. 6 uur.

SYSTEEM-OPBOUW

Ondergrond: Moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Scheuren en barsten repareren. Loszittende en onstabiele lagen verwijderen en/of herstellen.

Nieuw pleisterwerk: Voorbehandelen met Finess Primer Muurverf of Finess Primer Transparant.

Bestaand pleisterwerk: Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Laten drogen. Dan behandelen met Finess Primer Muurverf of Finess Primer Transparant.

Poederende ondergronden: Grondig reinigen met schoon water en laten drogen. Voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

Niet watervast verflagen (veegvast): Geheel eraf wassen tot de ondergrond niet meer afgeeft. Dan voorbehandelen met Finess Fixeermiddel.

Beton: Eventuele 'slikheid' en poeder grondig verwijderen met een ruwe borstel. Dan behandelen met Finess Primer Muurverf.

Gas (cellen) beton: Voorbehandelen met een speciaal Grondeermiddel. Vervolgens een pleisterlaag aanbrengen. Na droging behandelen met Finess Primer Muurverf.

Gipskartonplaten: Naden beplakken met pleistergaas en vullen met een daarvoor geschikt vulmiddel. Na droging: behandelen met Finess Primer Muurverf.

MDF, spaan- en vezelplaat e.d.: Gladde platen schuren en stofvrij maken, isoleren met Finess Isoleermiddel.

Draagkrachtige verflagen: Reinigen met water en ontvettingsmiddel. Glanzende verflagen eerst mat schuren en zorgvuldig stofvrij maken.

Verontreinigde plekken door nicotine, vocht, roest of roet: Afwassen met water en ontvettingsmiddel en goed

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.

laten drogen. Dan eerst de plek isoleren met Finess Isoleermiddel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Kunstharisdispersie

Pigmenten: Alu-flakes en minerale vulstoffen

Oplosmiddel: Water

Vaste bestanddelen: 19% in gewicht

S.G.: Ca. 1 g/ml

Viscositeit: Viscolab LC 3: 4,0 PaS @ 20°C

Maalfijnheid: 25 Micron ISO-787-7 en DIN EN 13300 fine

Glansgraad: Middelglans ISO-2813 en DIN EN 13300 60°/43% 85°/54%

Tint: Metaalkleuren

Verdunning: Water

Gevarenklasse: Zie veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Reinigen gereedschap: Water en zeep

Prestaties: Schrobvast volgens DIN 53778: 10.000 slagen, klasse S. Schrobvastheid volgens ISO-11998 en DIN EN 13300: Klasse 2

Opslag: Minimaal 12 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats.

Algemeen: Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Vers gecementeerde ondergronden minimaal 6 weken laten uitharden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk, daarom emmers met verschillend charge-nummer eerst onderling vermengen. Om aanzetten te vermijden, altijd "nat-in-nat" werken.

Restanten: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.